



Fornace S.I.L.A. SRL

P.IVA 00216830406

47100 Forlì - Via Schiova, 17

Tel. 0543 72.80.75 Fax 0543 72.60.60

www.fornacesila.com

info@fornacesila.com

*Cotto Terra Nobile**

VOCI DI CAPITOLATO

MURATURE

Muratura dello spessore di cm.....(teste) realizzata con mattone fatto interamente a mano con 5 superfici a vista sabbiate avente le seguenti dimensioni (*)..... di colore (**).Mattoni ottenuti con impasto di argilla alluvionale romagnola stampata in appositi casseri di legno ed essiccati in un tempo non inferiore alle 80 ore, cotti con forno intermittente con temperatura non inferiore ai 1030° .

La muratura deve essere effettuata con malta di calce idraulica naturale con basso contenuto di sali solubili, i giunti dovranno essere stuccati, stilati e spazzolati come da indicazioni della DL, seguendo i consigli specifici per una corretta posa in opera. Sono compresi gli oneri per la pulitura della superficie dai residui di malta e lavaggio finale con soluzione di acqua e acido cloridrico adeguatamente diluito.

Mq totali.....

(*) 12x25x5,5 - 14x28x5,5

(**) sabbiato classico chiaro, sabbiato classico rosato, giallo romagnolo, rosato romagnolo, anticato.